

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

015286887 **Image available**

WPI Acc No: 2003-347820/200333

XRAM Acc No: C03-092132

XRPX Acc No: N03-278295

Solar cell for thin film deposition of molecular beam, consists of heaters which heat heating materials stored in housings to sublimate or evaporate film forming materials

Patent Assignee: NIPPON V TECH KK (NIVT-N)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 2003095787	A	20030403	JP 2001291035	A	20010925	200333 B

Priority Applications (No Type Date): JP 2001291035 A 20010925

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 2003095787	A		7	C30B-023/08	

Abstract (Basic): JP 2003095787 A

NOVELTY - The heating materials (a,b) containing heat transfer material whose thermal capacity is greater than that of film forming materials (c,d), are stored in the housings (3,4). The film forming materials are sublimated or evaporated by heating the heating materials using heaters (32,42). The valves (33,43) start and stop the radiation of molecule from the radiant units (11,21).

USE - Solar cell for thin film deposition of molecular beam for sublimation and evaporation of organic electroluminescent material, using thin film deposition apparatus e.g. molecular-beam-epitaxy apparatus for semiconductor wafer.

ADVANTAGE - Since the film forming materials are evaporated in a uniform temperature distribution, the quality of film formed by crystal growth is improved. The radiation of molecule is controlled easily and correctly using the valves.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the vertical side view of the solar cell.

housings (3,4)

radiant units (11,21)

heaters (32,42)

valves (33,43)

heating materials (a,b)

film forming materials (c,d)

pp; 7 DwgNo 1/8

Title Terms: SOLAR; CELL; THIN; FILM; DEPOSIT; MOLECULAR; BEAM; CONSIST;
HEATER; HEAT; HEAT; MATERIAL; STORAGE; HOUSING; SUBLIMATION; EVAPORATION;
FILM; FORMING; MATERIAL

Derwent Class: L03; U11; U12

International Patent Class (Main): C30B-023/08

International Patent Class (Additional): C30B-029/54

File Segment: CPI; EPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07601941 **Image available**

MOLECULAR BEAM SOURCE CELL FOR DEPOSITING THIN FILM

PUB. NO.: 2003-095787 [JP 2003095787 A]

PUBLISHED: April 03, 2003 (20030403)

INVENTOR(s): SAITOU TAKETOSHI

APPLICANT(s): NIPPON BIITEC KK

APPL. NO.: 2001-291035 [JP 20011291035]

FILED: September 25, 2001 (20010925)

INTL CLASS: C30B-023/08; C30B-029/54

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently evaporate a heating material even when the material is a macromolecules such as an organic EL material and has a low thermal conductivity without a thermal damage to the material by making the temperature gradient of the materials small in vessels and to stop the emission of molecules in a short time with a good response when the emission of molecules is stopped.

SOLUTION: A molecular beam source cell for depositing a thin film has heating material accommodating parts 3, 4 for accommodating the heating materials a, b composed of film forming materials c, d and a heat transmitting material e having higher thermal conductivity than those of the film forming materials c, d, heaters 32, 42 for heating the heating materials a, b in the heating material accommodating parts 3, 4 and emitting molecules c', d' of the film forming materials c, d, valves 33, 34 capable of being opened or closed so as to leak or stop the molecules of the film forming materials c, d emitted from the heating material accommodating part 3, 4, and molecule emission parts 11, 21 for emitting the molecules c', d' of the film forming materials c, d leaked from these valves 33, 43 to a substrate 33.

COPYRIGHT: (C)2003, JPO

(51) Int. Cl. ⁷

C30B 23/08

29/54

識別記号

F I

C30B 23/08

29/54

テームト (参考)

M 4G077

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2001-291035 (P 2001-291035)

(22) 出願日 平成13年9月25日(2001.9.25)

(71) 出願人 397010974

株式会社日本ビーテック

茨城県ひたちなか市大字勝倉1316番地の3

(72) 発明者 齋藤 建勇

茨城県ひたちなか市勝倉1316番地3 株式
会社日本ビーテック内

(74) 代理人 100081927

弁理士 北條 和由

Fターム(参考) 4G077 AA03 BF10 DA07 DA08 SC13


SC14

(54) 【発明の名称】 薄膜堆積用分子線源セル

(57) 【要約】

【課題】 容器31、41の中で加熱材料a、bの温度勾配を小さくし、有機EL材料のような高分子であって熱伝導率の低い加熱材料でも、熱損傷を与えることなく、効率よく蒸発する。さらに、分子c'、d'の放射停止時に、応答性よく短時間で分子の放射を停止する。

【解決手段】 薄膜堆積用分子線源セルは、成膜材料c、dとそれより熱伝導率の高い伝熱材料eとからなる加熱材料a、bを収納した加熱材料収納部3、4と、この加熱材料収納部3、4の中の加熱材料a、bを加熱し、その成膜材料c、dの分子c'、d'を放出するためのヒータ32、42と、加熱材料収納部3、4から放出される成膜材料a、bの分子をリークまたは停止するよう開閉されるバルブ33、43と、このバルブ33、43からリークした成膜材料c、dの分子c'、d'を基板33に向けて放出する分子放射部11、21とを有する



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 成膜材料 (c)、(d) をヒータで加熱して蒸発し、その分子 (c')、(d') を放出口 (14)、(24) から放出し、基板 (33) の成膜面上に堆積させて薄膜を形成する薄膜堆積用分子線源セルにおいて、成膜材料 (c)、(d) とそれより熱伝導率の高い伝熱材料 (e) とからなる加熱材料 (a)、(b) を収納した加熱材料収納部 (3)、(4) と、この加熱材料収納部 (3)、(4) の中の加熱材料 (a)、(b) を加熱し、その成膜材料 (c)、(d) の分子 (c')、(d') を放出するためのヒータ (32)、(42) と、加熱材料収納部 (3)、(4) から放出される成膜材料 (a)、(b) の分子をリークまたは停止するよう開閉されるバルブ (33)、(43) と、このバルブ (33)、(43) からリークした成膜材料 (c)、(d) の分子 (c')、(d') を基板 (33) に向けて放出する分子放射部 (11)、(21) とを有することを特徴とする薄膜堆積用分子線源セル。

【請求項 2】 基板 (33) の成膜面に堆積させる主成分となる成膜材料 (c) を含む加熱材料 (a) を放射する第一の分子線源セル (1) と、基板 (33) の成膜面に堆積させる副成分となる成膜材料 (d) を放射する第二の分子線源セル (2) とを組み合わせたことを特徴とする請求項 1 に記載の薄膜堆積用分子線源セル。

【請求項 3】 バルブ (33)、(43) は、ニードル (34)、(44) の先鋭な先端部で分子通過孔 (38)、(48) を開閉するニードルバルブであることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の薄膜堆積用分子線源セル。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、成膜材料を加熱することにより、その成膜材料を昇華するか或いは熔融、蒸発し、固体表面に薄膜を成長させるための成膜材料の分子を発生する薄膜堆積用分子線源セルに関し、特に熱伝導率の低い有機エレクトロルミネッセンス材料等の昇華や蒸発に好適な分子線源セルに関する。

【0002】

【従来の技術】 分子線エビタキシ装置と呼ばれる薄膜堆積装置は、高真空中に減圧可能な真空チャンバ内に半導体ウエハ等の基板を設置し、所要の温度に加熱すると共に、この基板の薄膜成長面に向けてクヌードセンセル等の分子線源セルを設置したものである。この分子線源セルの坩堝に収納した成膜材料をヒータにより加熱し、昇華させるか、或いは熔融、蒸発させ、これにより発生した分子を前記基板の薄膜成長面に入射し、その面に薄膜をエビタキシャル成長させて、成膜材料の膜を形成する。

【0003】 このような薄膜堆積装置に使用される分子線源セルは、熱的、化学的に安定性の高い、例えば P B

N (パイロリティック・ボロン・ナイトライド) 等からなる坩堝の中に成膜材料を収納し、この成膜材料を坩堝の外側に設けた電気ヒータで加熱し、これにより成膜材料を昇華させるか或いは熔融、蒸発させ、その分子を発生させるものである。

【0004】 近年、ディスプレイや光通信等の分野で、有機エレクトロルミネッセンス素子 (有機 E L 素子) の研究、開発が進められている。この有機 E L 素子は、E L 発光能を有する有機低分子または有機高分子材料で発光層を形成した素子であり、自己発光型の素子としてその特性が注目されている。例えばその基本的な構造は、ホール注入電極上にトリフェニルジアミン (TPD) 等のホール輸送材料の膜を形成し、この上にアルミキノリン錯体 (Alq₃) 等の蛍光物質を発光層として積層し、さらに Mg、Li、Cs 等の仕事関数の小さな金属電極を電子注入電極として形成したものである。

【0005】

【発明が解決しようとしている課題】 前記のような有機 E L を形成する各層は、前述のような薄膜堆積装置を使用して形成される。ところが、特に有機エレクトロルミネッセンス膜を形成するための有機エレクトロルミネッセンス材料は、融点が低く、しかも熱伝導率が低い。このため、前述のような分子線源セルで加熱、蒸発しようとする、ヒータで加熱される坩堝の周壁に近い周囲の部分では、昇華や蒸発に必要な所要の温度が得られても、坩堝の中央側で温度が極端に低くなり、昇華や蒸発に必要な温度に満たない状態となる。

【0006】 このような状態では、坩堝に収納された成膜材料のうち、坩堝の周壁に近い周囲の部分のみが昇華または蒸発され、坩堝の中央部にある成膜材料が蒸発されずに残ってしまう。そのため、材料の歩留まりが悪いだけでなく、温度の不均一性による膜の欠陥等が生じやすい。

【0007】 本件発明者らは、このような従来の分子線源セルにおける課題を解決するため、先の特願 2001-192261 号において、化学的、熱的に安定しており、且つその成膜材料より熱伝導率の高い伝熱媒体と共に、坩堝に成膜材料を収納することを提案した。具体的には、パイロリティック・ボロン・ナイトライド (PBN)、シリコンカーバイド、窒化アルミニウム等の高熱伝導材料からなる粒子状の伝熱媒体に、有機エレクトロルミネッセンス等の成膜材料を被覆した加熱材料を坩堝に収納し、これを加熱するものである。これにより、ヒータの熱を前記の伝熱媒体を介して坩堝の内部にまで伝熱し、坩堝の内部の成膜材料をも効率的に昇華または蒸発できるようにした。

【0008】 ところが、前記のような高伝熱材料からなる伝熱媒体は、有機エレクトロルミネッセンス等の成膜材料に比べて熱容量が大きく、坩堝に収納された加熱材料全体が大きな熱容量を持つようになる。そのため、ヒ

ータにより加熱されても容易に温度が上昇せず、またヒータによる加熱を停止し、シュラウドで冷却しても、容易に温度が下降しない。すなわち、熱応答性が悪く、それが故に成膜材料の放射開始及びその停止の制御が困難であるという問題がある。

【0009】特に、分子の放射停止時の分子のリークによる基板への飛散が問題である。分子の放射開始時の加熱材料の昇温時間の短縮は、ヒータの熱量を大きくすることで可能であるが、放射停止時には、ヒータの発熱を停止し、シュラウドで冷却しても、十分な降温速度がえられず、分子放射の停止が遅れる。

【0010】特に、有機エレクトロルミネッセンスを使用したカラーディスプレイでは、主成分である有機エレクトロルミネッセンス材料にRGBの発色を与えるための3種類のドーパントをそれぞれ分けて注入する必要がある。ところが、ドーパントの放射停止の遅れにより、前後に放射するドーパントが基板上で混じり合ってしまうため、RGBの発色が得られない結果となる。

【0011】本発明は、このような従来の分子線源セルにおける課題に鑑み、容器の中で加熱材料の温度勾配を小さくし、有機EL材料のような高分子であって熱伝導率の低い加熱材料でも、熱損傷を与えることなく、効率よく蒸発して蒸発分子を発生することができるようにすることを目的とする。さらに、分子の放射停止時に、応答性よく短時間で分子の放射を停止することが出来るようにすることを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明では、前記の目的を達成するため、伝熱性の悪い成膜材料c、dに加えて、それより伝熱性の良い伝熱材料eを含む加熱材料a、bを使用し、これらの加熱材料a、bを加熱することで、成膜材料c、dの伝熱性を改善した。さらに、伝熱材料eを含むため、全体として加熱材料a、bの熱容量が大きくなったことによる分子放出停止時の放出停止の遅れについては、ニードルバルブ等のバルブ33、43を使用することにより、分子発生源側から放出される分子を即時に停止できるようにした。

【0013】すなわち、本発明による薄膜堆積用分子線源セルは、成膜材料c、dとそれより熱伝導率の高い伝熱材料eとからなる加熱材料a、bを収納した加熱材料収納部3、4と、この加熱材料収納部3、4の中の加熱材料a、bを加熱し、その成膜材料c、dの分子c'、d'を放出するためのヒータ32、42と、加熱材料収納部3、4から放出される成膜材料a、bの分子をリークまたは停止するよう開閉されるバルブ33、43と、このバルブ33、43からリークした成膜材料c、dの分子c'、d'を基板33に向けて放出する分子放射部11、21とを有するものである。

【0014】この場合、基板33の成膜面に堆積させる主成分となる成膜材料cを放射する第一の分子線源セル

1と、基板33の成膜面に堆積させる副成分となる成膜材料dを放射する第二の分子線源セル2とを組み合わせたものである。第二の分子線源セル2は複数使用する場合もある。

【0015】このような分子線源セルにおいて、成膜材料c、dは熱伝導率が低く、ヒータの熱が十分伝熱できない場合であっても、伝熱媒体eがヒータの熱を伝熱し、速やかに加熱材料a、bの全体及びその内部まで熱を伝える。このため、ヒータの近くとそれから離れた部分との温度差が小さくなり、成膜材料c、dの全体を容易に蒸発させることができる。

【0016】また、加熱材料収納部3、4から放出される成膜材料a、bの分子をリークまたは停止するよう開閉されるバルブ33、43を備えたため、加熱材料a、bが伝熱媒体eを含むことにより、その全体の熱容量が大きくなっても、バルブ33、43の開閉操作により、分子放射部11、21からの分子の放射開始及び放射停止を直ちに行うことができる。

【0017】なお、バルブ33、43は、ニードル34、44の先鋭な先端部で分子通過孔38、48を開閉するニードルバルブが最適である。実験によれば、このようなニードルバルブは、そのニードルの位置と分子の放出量との関係がほぼ直線的である。そのため、分子の放出量を正確に制御しやすく、例えば主成分である成膜材料cの分子と副成分である成膜材料dの分子との比を正確に制御できるという利点がある。

【0018】

【発明の実施の形態】次に、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について、具体的且つ詳細に説明する。図1は、基板33に成膜する薄膜として、主成分の蒸発材料aを蒸発し、その分子を放出する第一の分子線源セル1とドーパント等の副成分の蒸発材料bを蒸発し、その分子を放出する第二の分子線源セル2とを組み合わせた複合分子線源セルの例である。

【0019】これらの分子線セル1、2は、容器31、41の中に加熱材料a、bを収納し、ヒータ32、42でこの加熱材料a、bに含まれる成膜材料を昇華または蒸発させる加熱材料収納部3、4と、この加熱材料収納部3、4から放出される成膜材料a、bの分子をリークまたは停止するよう開閉されるバルブ33、43と、このバルブ33、43から送られてきた成膜材料の分子c'、d'をヒータ15、24で再加熱し、基板33に向けて放出する分子放射部11、21とを有する。

【0020】図2は、主成分の成膜材料cを昇華または蒸発して放射する第一の分子線源セル1を示す。この分子線源セル1の加熱材料収納部3は、SUS等の金属の高熱伝導材料からなる円筒状の容器31を有し、この容器31の中に加熱材料aが収納されている。この加熱材料aは、図8に示すように、粒状の伝熱媒体eをコアとして、その表面に膜の主成分となる成膜材料cを被覆す

るようにして設けたものである。この加熱材料 a を前記の加熱材料収納部 3 の容器 3 1 に収納している。

【0021】また、伝熱媒体 e の表面に成膜材料 c を被覆する代わりに、伝熱媒体 e と成膜材料 c とを適当な割合で均一に混合した状態で加熱材料収納部 3 の容器 3 1 に収納してもよい。伝熱媒体 e と蒸発材料 c を内に収納する容積比は、70% : 30% 前後が一般的である。伝熱媒体 e は、熱的、化学的に安定しており、且つ成膜材料 c より熱伝導率の高いもので作られる。例えば伝熱媒体 e は、PBN、シリコンカーバイト或いは窒化アルミニウム等の高熱伝導材料で作られている。

【0022】図 2 に示すように、容器 3 1 の周囲にはヒータ 3 2 が配置され、その外側は液体窒素水等で冷却されるシュラウド 3 9 で囲まれている。容器 3 1 に設けた熱電対等の温度測定手段（図示せず）により、ヒータ 3 2 の発熱量を制御し、容器 3 1 の加熱材料 a を加熱することにより、容器 3 1 内の成膜材料 c が昇華または蒸発し、その分子が発生する。また、ヒータ 3 2 の発熱を停止し、シュラウド 3 9 で容器 3 1 の内部を冷却することにより、加熱材料 a が冷却され、成膜材料の昇華または蒸発が停止される。

【0023】加熱時には、伝熱媒体 d を介して成膜材料 c が加熱される。伝熱媒体 e は成膜材料 c より熱伝導率が高いため、成膜材料 c だけでは容器 3 1 の中央にまで熱が伝わらない場合でも、この伝熱媒体 e により容器 3 1 の中央まで熱が伝わり、その容器 3 1 の中央にある成膜材料 c も加熱して溶融、蒸発させる。これにより、容器 3 1 に収納された成膜材料 c が満遍なく加熱、溶融、蒸発される。

【0024】また伝熱媒体 e は、PBN、シリコンカーバイト或いは窒化アルミニウム等のように、熱的、化学的に安定した材料で作られているため、ヒータ 3 2 での加熱によって溶融、蒸発することはない。従って、容器 3 1 の蒸気放出口 2 から放射される蒸発分子の中に伝熱媒体 e を形成する分子が含まれることはなく、結晶成長する膜の組成に影響を与えない。

【0025】なお、成膜材料 c が EL 発光能を有する有機低分子または有機高分子材料である場合、その気化温度は、銅等の金属等と比べて遙かに低く、大半は 200℃ 以下である。他方、耐熱温度も比較的低く、前記のような有機低分子または有機高分子材料の蒸発には、その気化温度以上、耐熱温度以下の温度で加熱する必要がある。

【0026】この容器 3 1 の成膜材料の分子が放出される側にバルブ 3 3 が設けられている。このバルブ 3 3 は、ニードルバルブであり、先鋭なニードル 3 4 と、そのニードル 3 4 の先端が嵌まり込むことにより、流路が閉じられ或いは流路断面積が絞られる分子通過孔を有する弁座 3 5 を有している。前記のニードル 3 4 は、ベローズ 3 7 を介してサーボモータ 3 6 により導入されるリ

ニア運動によりその中心軸方向に移動される。

【0027】図 4 (a) は図 2 の A 部を拡大した図であるが、前記のリニア運動により、ニードル 3 4 の先端が弁座 4 5 の分子通過孔 3 8 に嵌合され、あるいはその分子通過孔 3 8 から離れて分子通過孔 3 8 が開かれる。図 4 (a) は、ニードル 3 4 の先端が弁座 3 5 の分子通過孔 3 8 に嵌まり込んでその弁座通過孔 3 8 を閉塞している状態であり、バルブ 3 3 が閉じられている状態を示している。

【0028】図 2 に示すように、このバルブ 3 3 により開閉される弁座 3 5 の分子通過孔の先には、分子放射部 1 1 がある。この分子放射部 1 1 は円筒形の分子加熱室 1 2 を有し、この分子加熱室 1 2 の周囲にヒータ 1 5 が設けられている。前記のバルブ 3 3 側からリークし、分子放射部 1 1 に至った成膜材料の分子は、この分子加熱室 1 2 で所要の温度に再加熱され、分子放出口 1 4 から基板に向けて放射される。

【0029】他方、図 3 は、副成分の成膜材料 d を昇華または蒸発して放射する第二の分子線源セル 2 を示す。この第二の分子線源セル 2 の構成は、基本的に前述した第一の分子線源セル 1 と同じである。すなわち、この第二の分子線源セル 2 の加熱材料収納部 4 は、SUS 等の金属の高熱伝導材料からなる円筒状の容器 4 1 を有し、この容器 4 1 の中に加熱材料 b が収納されている。この加熱材料 b は、図 8 に示すように、前記の加熱材料 a と同様に粒状の伝熱媒体 e をコアとして、その表面に膜の副成分である成膜材料 d を被覆するようにして設けたものである。

【0030】図 3 に示すように、容器 4 1 の周囲にはヒータ 4 2 が配置され、その外側は液体窒素水等で冷却されるシュラウド 4 9 で囲まれている。これらヒータ 4 2 とシュラウド 4 9 の構造及び機能は、図 2 により前述したヒータ 3 2 とシュラウド 3 9 と全く同様である。

【0031】この容器 4 1 の成膜材料の分子が放出される側にバルブ 4 3 が設けられている。このバルブ 4 3 は、やはりニードルバルブであり、先鋭なニードル 4 4 と、そのニードル 4 4 の先端が嵌まり込むことにより、流路が閉じられ或いは流路断面積が絞られる分子通過孔を有する弁座 4 5 を有している。前記のニードル 4 4 は、ベローズ 4 7 を介してサーボモータ 4 6 により導入されるリニア運動によりその中心軸方向に移動される。図 4 (b) は図 3 の B 部を拡大した図であるが、前記のリニア運動により、ニードル 4 4 の先端が弁座 4 5 の分子通過孔 4 8 に嵌合され、あるいはその分子通過孔 4 8 から離れて分子通過孔 4 8 が開かれる。

【0032】図 4 (a) と図 4 (b) を比較すると明らかなように、主成分の成膜材料を供給、停止するためのバルブ 3 3 と副成分の成膜材料を供給停止するバルブ 4 3 とでは、分子通過孔 3 8、4 8 の径が異なっており、これに嵌合されるニードル 3 4、4 4 の先端のテーパも

10

20

30

40

50

異なっている。すなわち、前者のバルブ 33 の分子通過孔 38 は、後者のバルブ 43 の分子通過孔 48 より径が大きく、また前者のバルブ 33 のニードル 34 の先端のテーパは、後者のニードル 44 のテーパより大きい。これにより、バルブ 33、43 を開いたときの分子の通過量、すなわち分子放出口 14、24 から放射される分子 c' 、 d' の放射量に違いが生じる。この分子 c' 、 d' の放射量は、膜の主成分と副成分の組成比率に応じて決定する。例えば、主成分：副成分の組成比が 10 : 1 の場合、バルブ 33、43 を最大に開いたときの分子の通過量も 100 : 1 とする。また、後述するように分子線源セル 1、2 からの分子の放射量は、容器 31、41 内の加熱材料 a、b の加熱温度によっても設定できる。

【0033】図 3 に示すように、このバルブ 43 により開閉される弁座 45 の分子通過孔の先には、分子放射部 21 がある。この分子放射部 21 は円筒形の分子加熱室 22 を有し、この分子加熱室 22 の周囲にヒータ 25 が設けられている。前記のバルブ 43 側からリークし、分子放射部 21 に至った成膜材料の分子は、この分子加熱室 22 で所要の温度に再加熱され、再凝固することなく分子放出口 24 から基板に向けて放射される。

【0034】図 5 は、図 2 と図 4 (a) に示す分子線源セル 1 において、バルブ 33 のニードル 34 の先端の位置と分子放出口 14 から放射される成膜材料の分子のビーム圧との関係を示すグラフの一例である。この図 5 から明らかり、バルブ 33 のニードル 34 の先端の位置と分子放出口 14 から放射される成膜材料の分子のビーム圧とはほぼ直線的な関係にある。従って、バルブ 33 のニードル 34 の先端の位置により、分子放出口 14 から放射される成膜材料の分子の量を正確に制御できることがわかる。この点は、他方の分子線源セル 2 でも同様である。

【0035】図 6 は、やはり図 2 と図 4 (a) に示す分子線源セル 1 において、弁座 35 の分子通過孔をバルブ 33 のニードル 34 の先端で閉塞した状態から瞬時に全開したときの分子放出口 14 から放射される成膜材料の分子のビーム圧との時間との関係を示すグラフの一例である。この図 6 から明らかり、弁座 35 の分子通過孔を瞬時に全開すると、放出される成膜材料の分子の量が急峻に立ち上がることが分かる。

【0036】図 7 は、やはり図 2 と図 4 (a) に示す分子線源セル 1 において、弁座 35 の分子通過孔を全開した状態からバルブ 33 のニードル 34 の先端で瞬時に全開したときの分子放出口 14 から放射される成膜材料の分子のビーム圧との時間との関係を示すグラフの一例である。この図 7 から明らかり、弁座 35 の分子通過孔を瞬時に全開すると、成膜材料の分子の量が急速に収束することが分かる。10⁻¹Torr は真空チャンバ内の真空度であり、分子線源セル 1 のバックグラ

ドである。

【0037】このような 2 つの分子線源セル 1、2 を図 1 に示すように基板 33 に向けて設置し、それぞれの分子放出口 14、24 から主成分と副成分の成膜材料の分子 c' 、 d' を放射し、基板 33 上に成膜させる。副成分の成膜材料の分子 d' を放射する分子線源セル 2 は複数のものを使用する場合があります。例えば有機エレクトロルミネッセンスを使用したカラーディスプレイのための発光膜を成膜する場合、RGB をそれぞれ発色するドーパントをそれぞれ別の分子線源セル 2 から放射する。

【0038】図 5 に示すように、前記の分子線源セル 1、2 においては、それらのバルブ 33、43 のニードル 34、44 の先端の位置により、分子放出口 14、24 から放射される成膜材料の分子 c' 、 d' の量を正確に制御できるため、分子線源セル 1、2 から放射される成膜材料の分子 c' 、 d' の比を正確に設定できる。また、分子放出口 14、24 から放射される成膜材料の分子 c' 、 d' の量は、ヒータ 32、42 による加熱材料 a、b の加熱温度にも依存する。このため、前記バルブ 33、43 のニードル 34、44 の先端の位置と共に、ヒータ 32、42 の発熱温度を制御することにより、広い範囲で分子線源セル 1、2 から放射される成膜材料の分子 c' 、 d' の比を設定できることになる。

【0039】

【発明の効果】以上説明した通り、本発明による分子線源セルでは、熱伝導率が低い成膜材料でも、容器 31、41 内で均一な温度分布に加熱して溶融、蒸発することができるので、成膜材料を歩留まりよく蒸発して固体の表面に結晶成長させることができる。これにより、材料の使用効率を高めることができるだけでなく、成膜材料の温度ムラがなくなり、結晶成長により形成された膜の品質を高めることができる。

【0040】さらに、加熱材料 a、b が伝熱媒体 e を含むことにより、その全体の熱容量が大きくなっても、バルブ 33、34 の開閉操作により、分子放射部 11、21 からの分子の放射開始及び放射停止を直ちに行うことができる。なお、バルブ 33、43 としてニードルバルブを用いることにより、分子の放出量を正確に制御しやすく、例えば主成分である成膜材料 c の分子と副成分である成膜材料 d の分子の放射量の比を正確に制御できるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の一実施形態による分子線源セルを 2 つ同時に使用した例を示す真空チャンバの分子線源セルの装着部分の縦断側面図である。

【図 2】同実施形態による一方の分子線源セルを示す縦断側面図である。

【図 3】同実施形態による他方の分子線源セルを示す縦断側面図である。

【図 4】図 3 と図 4 のそれぞれ A 部と B 部を示す拡大断

面図である。

【図 5】前記実施形態による分子線源セルのバルブのニードルの位置と放射される分子のビーム圧との関係の例を示すグラフである。


【図 6】前記実施形態による分子線源セルのバルブのニードルで分子通過孔を瞬時に開いた直後の時間と放射さ

れる分子のビーム圧との関係の例を示すグラフである。


【図 7】前記実施形態による分子線源セルのバルブのニードルで分子通過孔を瞬時に閉じた直後の時間と放射される分子のビーム圧との関係の例を示すグラフである。

【図 8】前記実施形態による分子線源セルに使用される加熱材料の概念を示す断面図である。


【図 1】




【図 4】




【図 8】




【図 2】




【図 3】




【図 5】



【図 6】



【図 7】



THIS PAGE BLANK (USPTO)